
LLAVE DE PASO MANILLA PLÁSTICA PP-RCT BETA

Características técnicas

Descripción:	Accesorio para sistemas de conducción de agua fría y caliente, que permite regular el paso de fluido, tiene cuerpo y manilla de Polipropileno
Material:	Polipropileno Random (PP-RCT BETA)
Tipo de Conexión:	Termofusión
Usos y Aplicaciones:	Para ser utilizados en sistemas de conducción de agua en edificios, casas, u otras edificaciones. Para ejecutar la distribución de agua fría o caliente, pueden estar embutidos en losa, radieres, muros de hormigón armado, albañilería, tabiquería o instalaciones a la vista
Presión de Trabajo a 20 [°C]:	20 [bar] para PN20
Presión de Trabajo a 70 [°C]:	10 [bar] para PN20
Código de color:	RAL 7042 (Gris)



Plano de la pieza



Dimensiones

Llave de paso manilla plástica	LLAVE DE PASO MANILLA PLÁSTICA PP-RCT BETA 20 [mm] FUSIÓN PN10	LLAVE DE PASO MANILLA PLÁSTICA PP-RCT BETA 20 [mm] FUSIÓN PN10	LLAVE DE PASO MANILLA PLÁSTICA PP-RCT BETA 20 [mm] FUSIÓN PN10
Diámetro nominal [mm]	20,0	25,0	32,0
Diámetro interior (Di) [mm]	19 - 19,3	23,9 - 24,3	30,9 - 31,3
Longitud de inserción (Li) [mm]	14,5	16	18
Longitud (L) [mm]	8,50	8,90	9,20
Código Hoffens	80128	80129	80130
Peso aproximado [g]	122,20	136,50	156,80
Embalaje [unidades]	1	1	1

LLAVE DE PASO MANILLA PLÁSTICA PP-RCT BETA

Tabla de tiempos para termofusión

Diámetro de la tubería [mm]	Profundidad de inserción [mm]	Tiempo de calentamiento [s]	Tiempo de procesamiento [s]	Tiempo de enfriamiento [min]
20	14	5	4	3
25	16	7	4	3
32	18	8	4	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	5
63	26	40	6	6
75	28	50	10	6
90	32	40	10	8
110	34	90	10	8
160	43	180	12	10

Certificaciones

NCh 731-2012 “Llaves de paso y llaves de jardín para el suministro de agua – Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación – Requisitos generales”.

NCh 3151/1 “Sistema de tuberías para instalaciones de agua fría y caliente – Polipropileno (PP) – Parte 2: Accesorios”.

ISO CASCO 5 “Certificado de conformidad”.

ISO 9001:2015 NCh-ISO 9001:2015 “Certificación de fábrica”.